HARVARD®
Marke und Qualität seit 1892

Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap

MD CE 0482
Made in Germany

Manufacturer
Harvard Dental International GmbH
Robert-Bosch-Strasse 2
25335 Elmshorn, Germany

Tel: +49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: +49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de
www.harvard-dental.de

V01_MDR
2025-08

Gebrauchsanweisung DE

Vinylpolysiloxan-Abformmasse, Putty Soft-Konsistenz

Produktbeschreibung
Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap ist ein Basis-Abformmaterial.
Es zeichnet sich durch eine lange Verarbeitungszeit in Verbindung mit einer kurzen Mundverweildauer (super snapset) aus.
Harvard SuperSnap® Putty Soft ist ein Basis-Abformmaterial auf der Basis von additionsvernetzenden Vinyl-Silikonen.
Harvard SuperSnap® Putty Soft ist in der Abformgenauigkeit optimiert.
Harvard SuperSnap® Putty Soft erfüllt die Anforderungen der ISO 4823, Typ 0 (knetbar).

Indikationen/Zweckbestimmung
- Doppelmischtechnik (1-zeitig/2-phasig) mit Harvard SuperSnap® Light Regular Snap oder Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap
- Korrekturtechnik (2-zeitig/2-phasig) mit Harvard SuperSnap® Light oder Harvard SuperSnap® Medium

Leistungsmerkmale
Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen
Keine bekannt.

Patientenzielgruppe
Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender
Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahnmedizin ausgebildeten Anwender.

Verarbeitung

1. Mischen
Es können gelochte oder ungelochte Metall- oder Kunststofflöffel benutzt werden. Um die Haftung von Harvard SuperSnap® Putty auf dem Löffel zu verbessern, sollte ein Löffeladhäsiv (z.B. Harvard TraySive) gemäß Gebrauchsanweisung aufgetragen werden.

Gleiche Mengen (Volumen oder Gewicht) Basis- und Katalysatormasse abmessen (schwarzer Messlöffel für Basis, weißer für Katalysator). Beide Massen verkneten, bis die Farbe gleichmäßig ist, mindestens jedoch **30 Sekunden**.

2. Abformung
Doppelmischtechnik
Den Abformlöffel mit Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap beschicken und die Präparation mit Harvard SuperSnap® Light Regular Snap oder Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap umspritzen. Dabei so beginnen, dass das Umspritzen der Präparation und das Befüllen des Löffels zeitgleich beendet sind.
Den Abformlöffel nicht später als **1:45 Minuten** ab Mischbeginn (Verarbeitungszeit bei 23°C) im Mund positionieren und mindestens **1:45 Minuten** im Mund belassen.

Korrekturtechnik
Den Abformlöffel mit Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap beschicken und nicht später als **1:45 Minuten** ab Mischbeginn (Verarbeitungszeit bei 23°C) im Mund positionieren und mindestens **1:45 Minuten** im Mund belassen.
Die Abformung mit Abflussrillen versehen.
Harvard SuperSnap® Light oder Harvard SuperSnap® Medium direkt aus der Mischkanüle auf den mit dem Basis-Abformmaterial beschickten Abformlöffel aufbringen und/oder direkt um den Zahn applizieren.
Den Abformlöffel erneut innerhalb der Verarbeitungszeit des Korrekturmaterials im Mund positionieren und bis zur vollständigen Aushärtung im Mund belassen.
Hierzu bitte die Angaben in der entsprechenden Gebrauchsanweisung beachten.

3. Ausgießen
Die Abformung soll bei normaler Raumtemperatur aufbewahrt werden (max. 25 °C).
Die Abformung kann 30 Minuten nach der Entfernung aus dem Mund ausgegossen werden. Es gibt keine weitere zeitliche Begrenzung.

4. Galvanisieren
Alle Abformungen können kupfer- oder silbergalvanisiert werden.

5. Desinfektion
Die Abformungen können mit Desinfektionslösungen speziell für Abformmaterialien auf Basis additionsvernetzender Silikone desinfiziert werden.
Hierzu die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.

Hinweise zur Lagerung
Nicht über 25 °C lagern! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

Zusätzliche Hinweise:
- Die Deckel der Dosen und die Messlöffel nicht vertauschen!
- Nicht mit Standard (Kondensations-Reaktions-Typ) Silikonabformmaterialien verwenden!
- Verwenden Sie keine latex- oder schwefelhaltigen Handschuhe, da diese durch Kontamination die Abbindereaktion der Polyvinyle beeinträchtigen können.
- Bei der Doppelmischtechnik (1-zeitig/2-phasig) ist darauf zu achten, dass beide Materialien die gleiche Mundverweildauer haben. Die Verarbeitungszeit wird durch das Material mit der kürzeren Verarbeitungszeit bestimmt.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Entsorgung
Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht
Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Garantie
Harvard Dental International GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Harvard Dental International GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Harvard Dental International GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des Harvard Dental International GmbH-Produktes.

Haftungsbeschränkung
Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für Harvard Dental International GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.
Die Gebrauchsanweisung für die Dauer der Verwendung aufbewahren.

Bestell-Nr.	Artikel
7083851	Harvard SuperSnap® Putty Soft, Regular Snap, schwarz, 2 Dosen à 600g, 2 Löffel

Instructions for Use EN

Vinylpolysiloxane impression material, Putty Soft consistency

Product description
Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap is a base material.
It is characterized by a long working time in conjunction with a short intraoral setting time (super snapset).
Harvard SuperSnap® Putty Soft is a precision impression material based on addition curing vinyl silicones.
Harvard SuperSnap® Putty Soft shows optimized detail accuracy.
Harvard SuperSnap® Putty Soft meets the requirements of ISO 4823, type 0 (putty-consistency).

Indications/Intended use
- Double-mix technique (1 step/2 phase) with Harvard SuperSnap® Light Regular Snap or Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap
- Correction impression technique (2 step/2 phase) with Harvard SuperSnap® Light or Harvard SuperSnap® Medium

Performance features
The performance features of the product meet the requirements of the intended use.

Contraindications
None known
Patient target group
Persons who are treated during a dental procedure.

Intended users
This medical device should only be used by a professionally trained dental practitioner.

Application

1. Mixing
Perforated or non-perforated metal or plastic trays may be used with Harvard SuperSnap® Putty. In order to improve adhesion of Harvard SuperSnap® Putty to the tray, a silicone adhesive (e.g. Harvard TraySive) should be applied according to the corresponding instructions.

Use equal parts (volume or weight) of base paste and catalyst paste. Take the base paste with the dark measuring spoon and the catalyst paste with the white measuring spoon. Knead until the color is homogeneous (at least **30 seconds**).

2. Impression taking
Double-mix technique
Load the impression tray with Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap and apply Harvard SuperSnap® Light Regular Snap or Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap around the preparation. Tray loading and syringing around the preparation have to be completed at the same time.
Insert the tray not later than **1:45 minutes** from start of mixing (working time at 23°C or 74°F) into the mouth. Maintain position for at least **1:45 minutes**.

Two-step (correction) impression technique
Load the impression tray with Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap. Insert the loaded tray in the mouth not later than **1:45 minutes** (working time at 23°C or 74°F) after start of mix. Maintain position for at least **1:45 minutes**.
Cut drain channels into the pre-impression.
Load the auto mixed Harvard SuperSnap® Light or Harvard SuperSnap® Medium onto the tray with the preliminary impression and/or directly around the teeth. Position the tray within the working time of the correction impression material into the mouth. Maintain position until hardening has finished.
Refer to the corresponding user instructions.

3. Casting
The impression should be stored under normal room conditions (max. 25°C or 77°F).
The impression can be poured 30 minutes after removal from the mouth. No other time limitation does exist.

4. Electroplating
All impressions can be copper- or silverplated.

5. Disinfection
Impressions can be disinfected with disinfection solutions specific for impression materials based on addition curing silicones.
Refer to the manufacturer instructions.

Storage
Do not store above 25 °C (77 °F). Protect from direct sunlight. Do not use after expiry date.

Additional notes:
- Do not interchange lits of pots. Do not interchange measuring spoons.
- Do not use Latex or sulfur-containing polymeric gloves, they may interfere with the setting reaction of the impression material.
- When using the double-mix technique (1 step/2 phase), make sure that both materials have the same setting time in mouth. The working time is determined by the material with the shorter working time.
- Keep away from children!

Disposal
Disposal of the product according to local authority regulations.

Reporting obligation
Serious incidents according to the EU Medical Devices Regulation that have occurred in connection with this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authority.

Warranty
Harvard Dental International GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. Harvard Dental International GmbH makes no other warranties including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and Harvard Dental International GmbHs sole obligation shall be repair or replacement of the Harvard Dental International GmbH product.

Limitation of liability
Except where prohibited by law, Harvard Dental International GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Keep the instructions for use for the duration of the application.

Order-No.	Article
7083851	Harvard SuperSnap® Putty Soft, Regular Snap, black 2 jars ea. 600g, 2 spoons

Mode d'emploi FR

Matériau pour empreintes à base de vinylpolysiloxane, consistance Putty Soft

Description du produit
Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap est un matériau est un matériau de prise d'empreinte primaire.
Il se caractérise par un temps de travail long en combinaison avec un temps de prise plus court (super snapset).
Harvard SuperSnap® Putty Soft s'agit d'un matériau de prise d'empreinte à base de silicone de vinyle polymérisant par addition.
Harvard SuperSnap® Putty Soft permet une prise d'empreinte précise.
Harvard SuperSnap® Putty Soft est répond aux exigences de la norme ISO 4823, type 0 (consistance très ferme).

Indications/Utilisation prévue
- Technique de double mélane avec Harvard SuperSnap® Light Regular Snap ou Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap
- Technique en deux temps, utilisé en association avec Harvard SuperSnap® Light ou Harvard SuperSnap® Medium

Caractéristiques de performance
Les caractéristiques de performance du produit répondent aux exigences de l'utilisation prévue.

Contre-indications
Aucune connue à ce jour

Groupe cible de patients
Les personnes qui sont traitées lors d'une procédure dentaire.

Utilisateurs prévus
Ce dispositif médical ne doit être utilisé que par un praticien dentaire professionnellement formé.
Application

1. Mélange
Des porte-empreintes perforés ou non, métal ou plastique peuvent être utilisés avec Harvard SuperSnap® Putty. Afin d'assurer une bonne adhérence d' Harvard SuperSnap® Putty au porte empreinte, appliquer une couche d'adhésif silicone (p. ex. Harvard TraySive) conformément aux prescriptions.

Utiliser la pâte de base et le catalyseur en parts égales (volume ou poids). Utiliser la cuillère de mesure foncée pour la pâte de base et la cuillère de mesure blanche pour le catalyseur. Malaxer jusqu'à obtention d'une pâte de couleur homogène (au moins **30 secondes**).

2. Prise d'empreinte

Technique en double mélange

Charger le porte-empreinte avec Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap et appliquer Harvard SuperSnap® Light Regular Snap ou Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap sur sur les dents.
Débuter l'application de manière à ce que le remplissage du porte-empreinte et l'application autour de la préparation avec la cartouche soient terminés en même temps.
Le porte-empreinte doit être inséré en bouche dans les **1:45 minutes** qui suivent la mélange des matériaux (température ambiante 23°C ou 74°F). Maintenir la position pendant **1:45 minutes** au moins.

Technique en deux temps

Charger le porte-empreinte de Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap mélangé. Le porte-empreinte doit être inséré en bouche au plus tard **1:45 minutes** (température ambiante 23°C) après avoir débuté le mélange. Maintenir la position pendant **1:45 minutes** au moins.
Pourvoir l'impression préalable de sillons.
Charger le porte-empreinte de Harvard SuperSnap® Light ou Harvard SuperSnap® Medium mélangé ou appliquer directement sur les dents.
Pendant le temps de travail, placer le porte-empreinte une fois de plus dans la bouche et maintenir en place jusqu'à la prise complète du matériau.
Merci de respecter la notice d'utilisation correspondante.

3. Moulage

L'empreinte doit être stockée à température ambiante (max. 25°C ou 77°F).
Un modèle peut être coulé 30 minutes après la prise d'empreinte. Il n'existe pas d'autre limitation de temps.

4. Electroplacage

Toutes les impressions peuvent plaquées cuivre ou argent.

5. Désinfection

Les empreintes peuvent être désinfectées avec des solutions désinfectantes spécialement conçues pour les matériaux d'empreinte à base de silicones réticulant par addition.
Pour cela, respecter le mode d'emploi du fabricant.

Stockage

Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C. Ne pas exposer au rayonnement direct du soleil. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Informations supplémentaires :

- Ne pas intervertir les couvercles des pots. Ne pas intervertir les cuillères doseuses.
- Ne pas utiliser avec des matériaux d'empreinte en silicone standard (type condensation-réaction) !
- Ne pas utiliser de gants contenant du latex ou du soufre, car ils peuvent nuire à la réaction de prise des polyvinyles par contamination.
- Lors de la technique de double mélange (1 temps/2 phases), il faut veiller à ce que les deux matériaux aient le même temps de séjour en bouche. Le temps de traitement est déterminé par le matériau ayant le temps de traitement le plus court.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Élimination

Elimination du produit conformément aux réglementations des autorités locales.

Obligation de déclaration

Les incidents graves conformément au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux qui se sont produits en rapport avec ce dispositif médical doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente.

Garantie

Harvard Dental International GmbH garantit que ce produit est dépourvu de défauts matériels et de fabrication. Harvard Dental International GmbH ne fournit aucune autre garantie, ni aucune garantie implicite de commercialité ou d'adéquation à un usage particulier. L'utilisateur est responsable de la détermination de l'adéquation et de l'utilisation conforme du produit. Si le produit subit des dommages au cours de la période de garantie, le seul recours possible de la part de l'utilisateur et la seule obligation de Harvard Dental International GmbH consiste en la réparation ou le remplacement du produit de Harvard Dental International GmbH.

Limitation de responsabilité

Dans la mesure où une exclusion de responsabilité est autorisée par la loi, Harvard Dental International GmbH n'assume aucune responsabilité pour les pertes ou dommages liés à ce produit, qu'il s'agisse de dommages directs, indirects, particuliers, incidents ou consécutifs, indépendamment de la base juridique, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la préméditation.

Conserver soigneusement cette notice d'utilisation pour consultations ultérieures.

Réference	Produit
7083851	Harvard SuperSnap® Putty Soft, Regular Snap, noir, 2 pots à 600 g, 2 cuillères

Istruzioni d'uso IT

Materiale per impronte a base di vinil polisilossan, consistenza Putty Soft

Descrizione del prodotto

Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap è un materiale di base per presa d'impronta.
Il materiale è caratterizzato da un tempo di elaborazione (manipolazione) lungo e un tempo di presa intraorale breve (super snapset).
Harvard SuperSnap® Putty Soft un materiale per impronte di precisione a bassa viscosità, sulla base di siliconi vinilici addizionanti.
Harvard SuperSnap® Putty Soft offre un'ottima precisione di riproduzione.
Harvard SuperSnap® Putty Soft corrisponde alla norma ISO 4823, tipo 0 (consistenza putty).

Indicazioni/Uso previsto

- Tecnica della doppla miscelazione con Harvard SuperSnap® Light Regular Snap o Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap
- Tecnica a doppia impronta (a 2 tempi/2 fasi) con Harvard SuperSnap® Light o Harvard
- SuperSnap® Medium

Caratteristiche delle prodotto

Le caratteristiche prestazionali del prodotto soddisfano i requisiti dell'uso previsto.

Controindicazioni

Non noti.

Gruppo target dei pazienti

Persone che sono curate durante una procedura dentale.

Utilizzatore previsti

Questo dispositivo medico dovrebbe essere usato solo da un dentista professionalmente specializzato.

Lavorazione

1. Mescola

Harvard SuperSnap® Putty può essere usato su cucchiai di metallo o plastica forati o non forati.
Al fine di migliorare l'adesione di Harvard SuperSnap® Putty al cucchiaio, applicare una sottile pellicola di adesivo siliconico (ad es. Harvard TraySive) secondo le istruzioni.

Utilizzare parti uguali (volume o peso) di pasta base e pasta catalizzatrice. Prendere la pasta di base con il misurino scuro e la pasta catalizzatrice con il misurino bianco. Impastare fin quando il colore non risulti omogeneo (almeno **30 secondi**).

2. Presa d'impronta

Tecnica della doppla miscelazione

Porre Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap sul portaimpronta e applicare Harvard SuperSnap® Light Regular Snap o Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap sulla preparazione.
Iniziare in modo che siano terminate contemporaneamente le operazioni di applicazione attorno alla preparazione e di riempimento del portaimpronte.
Inserire nel cavo orale il cucchiaio portaimpronte non oltre **1:45 minuti** dall'inizio della miscelazione (tempo di elaborazione a 23°C). Mantenere la posizione per almeno **1:45 minuti**.

Tecnica a doppia impronta

Estrudere Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap sul portaimpronta. Inserire nel cavo orale il cucchiaio porta impronte non oltre **1:45 minuti** (tempo di lavoro a 23°C). Mantenere la posizione per almeno **1:45 minuti**.
Creare dei canali di scarico nella pre-impronta.
Estrudere Harvard SuperSnap® Light o Harvard SuperSnap® Medium nel cucchiaio già caricato con il materiale da impronta o direttamente attorno al dente.
Inserire il portaimpronto di nuovo nel cavo orale entre il tempo di lavorazione. Mantenendo in posizione fino a quando il materiale si é completamente indurito.
Si prega di seguire le istruzioni per l'uso appropriata.

3. Colatura

L'impronta deve essere conservata a temperatura ambiente normale (max. 25°C).
L'impronta può essere colata 30 minuti dopo la rimozione dalla bocca. Non ci sono altri limiti di tempo.

4. Galvanizzazione

Tutte le impronte possono essere galvanizzate in rame o argento.

5. Disinfezione

Le impronte possono essere disinfettate con soluzioni disinfettanti specifiche per i materiali da impronta a base di siliconi addizione.
Seguire le istruzioni d'uso del produttore.

Indicazioni per le stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 25° C! Non esporre a luce solare diretta. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza!

Informazioni aggiuntive:

- Non scambiare i coperchi delle pentole. Non scambiare i misurini.
- Non utilizzare con materiali da stampaggio siliconici standard (a reazione di condensa)!
- Non utilizzare guanti contenenti lattice o zolfo, poiché possono compromettere la reazione di presa dei polivinili a causa della contaminazione.
- Quando si utilizza la tecnica della doppia miscelazione (1 volta/2 fasi), assicurarsi che entrambi i materiali abbiano lo stesso tempo di permanenza in bocca. Il tempo di lavorazione è determinato dal materiale con il tempo di lavorazione più breve.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini!

Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le norme delle autorità locali.

Obbligo di segnalazione

Gli incidenti gravi secondo il regolamento UE sui dispositivi medici che si sono verificati riguardo questo dispositivo medico devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente.

Garanzia

Harvard Dental International GmbH garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. Harvard Dental International GmbH non rilascia altre garanzie compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. L'utilizzatore è responsabile dell'impiego e dell'utilizzo del prodotto in conformità alle norme. Se il prodotto dovesse presentare difetti entro il periodo di garanzia, l'unico diritto dell'utilizzatore, nonché obbligo di Harvard Dental International GmbH sarà quello di riparare o di sostituire il prodotto

Limitazione di responsabilità

Se l'esonero da responsabilità è consentito dalla legge, non sussiste per Harvard Dental International GmbH qualsivoglia responsabilità per danni o perdite derivanti dal presente prodotto, indifferentemente che si tratti di danni diretti, indiretti, particolari, collaterali o conseguenti, a prescindere dal fondamento giuridico, ivi compresi garanzia, contratto, colpa o dolo.

Conservare le istruzioni d'uso per la durata dell'applicazione.

N° d'ordine	Articolo
7083851	Harvard SuperSnap® Putty Soft, Regular Snap, nero; 2 baratollo a 600 g, 2 cucchiaio

Instrucciones de uso ES

Material de impresión de vinil polisiloxano, consistencia Putty Soft

Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap es un material de impresión basado:
El material se caracteriza por un tiempo de trabajo largo en combinación con un tiempo de permanencia en la boca breve (super snapset).
Harvard SuperSnap® Putty Soft es un material de impresión de precisión de baja viscosidad a base de siliconas de vinilo por adición.
Harvard SuperSnap® Putty Soft presenta precisión detallada optimizada.
Harvard SuperSnap® Putty Soft cumple los requisitos de la ISO 4823, tipo 2 (consistencia media).

Indicaciones/Uso previsto

- Técnica de mezcla doble (1 tiempo/2 pasos) con Harvard SuperSnap® Light Regular Snap o Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap
- Técnica de corrección (2 tiempos/2 pasos) con Harvard SuperSnap® Light o Harvard SuperSnap® Medium

Características de rendimiento

Las características de rendimiento del producto cumplen los requisitos del uso previsto.

Contraindicaciones

No se conoce ninguno.

Grupo objetivo de pacientes

Personas que son tratadas durante un procedimiento dental.

Usuarios previstos

Este dispositivo médico sólo debe ser utilizado por un odontólogo con formación profesional.

Aplicación

1. Mezclado

Se pueden utilizar cubetas de metal o plástico perforadas o no perforadas con Harvard SuperSnap® Putty. Con el fin de mejorar la adhesión de Harvard SuperSnap® Putty a la cubeta, se debe aplicar un adhesivo de silicona (p. ej. Harvard TraySive).

Utilizar partes iguales (volumen o peso) de pasta de base y pasta de catalizador. Tome la pasta de base con la cuchara oscura de medición y la pasta de catalizador con la cuchara blanca de medición. Amasar hasta que el color sea homogéneo (al menos **30 segundos**).

2. Realización de impresión

Técnica de mezcla doble

Cargue la cubeta de impresión con Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap y recubra la preparación con Harvard SuperSnap® Light Regular Snap o Harvard SuperSnap® Medium Regular Snap. Comience de tal forma que el recubrimiento de la preparación y la carga de la cubeta terminen simultáneamente.
Posicione la cubeta de impresión en la boca a más tardar **1:45 minutos** a partir del comienzo de la mezcla (tiempo de trabajo a 23 °C) y deje en la boca al menos **1:45 minutos**.

Técnica de corrección

Cargue la cubeta de impresión con Harvard SuperSnap® Putty Soft Regular Snap. Inserte la bandeja cargada no más tarde de **1:45 minutos** (tiempo de trabajo es a 23 ° C) después después del mezclado en la boca. Mantenga la posición durante al menos **1:45 minutos**.
Cree canales de salida en la impresión preliminar.
Coloque Harvard SuperSnap® Light o Harvard SuperSnap® Medium directamente de la cánula de mezclado sobre la cubeta de impresión cargada con el material de impresión preliminar y/o directamente sobre el diente.
Dentro del tiempo de trajabo, Posicione la cubeta de impresión en la boca. Mantenega la cubeta en esa posición hasta que el material haya fraguada.
Por favor siga las instrucciones de uso apropriadas.

3. Fabricación

La impresión debe almacenarse en condiciones normales (máx. 25 °C).
La impresión se puede verter 30 minutos después de la extracción de la boca. No hay ninguna otra limitación de tiempo.

4. Galvanoplastia

Todas las impresiones pueden ser de cobre o plateadas.

5. Desinfección

Las impresiones pueden desinfectarse con soluciones desinfectantes especiales para materiales de impresión basados en siliconas de polimerización por adición.
Siga las instrucciones de uso del fabricante.

Almacenamiento

No almacenar a temperaturas superiores a 25° C. Manténgase fuera de la luz solar directa. No utilizar los productos después de la fecha de caducidad.

Información adicional:

- No intercambies las tapas de las ollas. No intercambies las cucharas medidoras.
- No utilizar con materiales de moldeo de silicona estándar (tipo reacción de condensación).
- No utilizar guantes que contengan látex o azufre, ya que pueden perjudicar la reacción de fraguado de los polivinilos debido a la contaminación.
- Cuando utilice la técnica de mezcla doble (1 vez/2 fases), asegúrese de que ambos materiales tienen el mismo tiempo de permanencia en boca. El tiempo de procesamiento viene determinado por el material con el tiempo de procesamiento más corto.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños!

Eliminación

Eliminar el producto de acuerdo con la normativa de las autoridades locales.

Obligación de informar

Los incidentes graves según el Reglamento de Productos Sanitarios de la UE que se hayan producido en relación con este producto sanitario deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Garantía

Harvard Dental International GmbH garantiza que este producto está libre de fallos de material y fabricación. Harvard Dental International GmbH no asume ninguna otra responsabilidad, ni siquiera la garantía implícita relativa a la facilidad de venta ni idoneidad para un fin determinado. El usuario es responsable del empleo y el uso conforme a lo prescrito del producto. Si, dentro del periodo de garantía, se producen daños en el producto, existe el único derecho y la única obligación por parte de Harvard Dental International GmbH de reparar o sustituir el producto de Harvard Dental International GmbH.

Limitación de responsabilidad

Siempre que sea lícita legalmente una exención de responsabilidad, Harvard Dental International GmbH no asume ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños por este producto, sin importar si se trata de daños directos, indirectos, especiales, accesorios o consecuenciales, independientemente de la base legal, incluida la garantía, contrato, negligencia o intención.

Estas instrucciones de uso se han guardar durante todo el tiempo de utilización del producto.

Referencia	Articulo
7083851	Harvard SuperSnap® Putty Soft, Regular Snap, negro, 2 botes de 600 g, 2 cuchara